



WW EKOCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Akacyjowa 1, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice

Biura i magazyny: **Głogowo k/Torunia, 87-123 Dobrzejewice**
tel. 56 674 20 05 w.10 fax. 56 674 20 07

NIP: 879-266-69-18 REGON: 341229490 RAIFFEISEN Bank Polska SA 63 1750 1051 0000 0000 1353 9286

PCABS

Opis produktu:

- postać produktu granulat
 - kolor czarny

Właściwości:

| Właściwość | Norma | Wartość | Jednostka | Informacje dodatkowe |
|--|------------------|------------------|--|----------------------|
| MFI | PN-EN ISO 1133 | 72,0 | g/10min | 260 °C; 5kg |
| Gęstość | PN-EN ISO 1183-1 | 1,015 | g/cm ³ | |
| Udarność - bez karbu - z karbem | PN-EN ISO 179-1 | no break 13,9 | kJ/m ² kJ/m ² | 23°C |
| Moduł Younga | PN-EN ISO 527-1 | 129,7 | MPa | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | PN-EN ISO 527-1 | 17,4 | % | |
| Napężenie przy zerwaniu | PN-EN ISO 527-1 | 37,7 | MPa | |

Informacje zawarte w poniższej karcie są wynikiem przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Nie stanowią one gwarancji

właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej.